

1639ESC
Nastri isolanti in PVC

Temperatura d'esercizio: 0-80°C
 Carico di rottura: 28N/cm equivalente a 18.6 N/mm²
 Allungamento a rottura: 200%
 Adesione all'acciaio: 2.2N/cm
 Adesione al dorso: 2.2 N/cm
 Rigidità dielettrica: 38kV/mm
 Infiammabilità: ritardante la fiamma
 Norme di riferimento: ASTM-D-1000 ; UL510
 Classificazione: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90



i prezzi si riferiscono al singolo nastro

art.	art.	S mm	A mm	L m
BMESC1920NE	BMESC1920NE	0.18	19	20